



## KRIMPKOUS 3:1 – GEEL/GROEN

H-2F(Y/G)

Dunwandige krimpkous / geel/groen gestreept / flexibel / Vlamdovend / 3:1 / mil spec 135 graden



### Normering:

- Keuring: UL224 125 °C VW-1 600 V file E204071
- CSA file no.: 1934614
- Voldoet aan: RoHS
- Voldoet aan: SAE-AMS-DTL-23053/5 klasse 1 en 3

### Gebruik:

- Gebruikstemperatuur: -55 °C tot +135 °C
- Minimale krimptemperatuur: +70 °C
- Minimale volledige krimptemperatuur: +100 °C
- Lengtekrimp: 0 ± 10% max.

| Type / Maat             | Bij levering:<br>binnendiameter in mm<br>(min.) | Na krimp:<br>binnendiameter in mm<br>(max.) | Na krimp:<br>wanddikte in mm<br>(min.) |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| H-2F(Y/G) 3:1 1,5/0,5   | 1,5                                             | 0,5                                         | 0,51                                   |
| H-2F(Y/G) 3:1 2,4/0,8   | 2,4                                             | 0,8                                         | 0,51                                   |
| H-2F(Y/G) 3:1 3,0/1,0   | 3,0                                             | 1,0                                         | 0,55                                   |
| H-2F(Y/G) 3:1 4,5/1,5   | 4,8                                             | 1,5                                         | 0,60                                   |
| H-2F(Y/G) 3:1 6,0/2,0   | 6,4                                             | 2,0                                         | 0,65                                   |
| H-2F(Y/G) 3:1 9,0/3,0   | 9,5                                             | 3,0                                         | 0,75                                   |
| H-2F(Y/G) 3:1 12,0/4,0  | 12,7                                            | 4,0                                         | 0,75                                   |
| H-2F(Y/G) 3:1 18,0/6,0  | 19,1                                            | 6,0                                         | 0,85                                   |
| H-2F(Y/G) 3:1 24,0/8,0  | 25,4                                            | 8,0                                         | 1,00                                   |
| H-2F(Y/G) 3:1 39,0/13,0 | 39,0                                            | 13,0                                        | 1,15                                   |