



CLICK-KRAALKABELBINDER

ROOD



RE-OPENABLE CLICK TIES - LDPE - Click ties are low-cost, re-openable and reusable, suitable for lightweight loads



Eigenschappen LDPE

- Is vrij zacht en taai. Het is waterafstotend, een goede isolator (warmte, elektriciteit) en heeft een goede slagvastheid.
- LDPE reageert niet bij kamertemperatuur, behalve met sterk oxiderende stoffen. Het is goed bestand tegen basen en zuren. Sommige oplosmiddelen laten LDPE opzwellen. Het kan constant temperaturen tot 80°C verdragen en temperaturen tot 95 °C gedurende korte tijd.

Fysische eigenschappen : Smeltpunt: 120°C / Treksterkte: 11,7 MPa / Dichtheid: 0,91-0,94 g/cm³

MAX. Bundle

						Partnumber Sapi
120x3,5	5.000	100	■*	3 ÷ 26	80	CLT.10.2110R
240x3,8	4.000	100	■*	4 ÷ 61	160	CLT.10.2116R
320x4,4	2.500	100	■*	5 ÷ 83	210	CLT.10.2129R
500x5,6	1.000	100	■*	40 ÷ 140	320	CLT.10.2149R
650x5,6	1.000	100	■*	80 ÷ 180	320	CLT.10.2157

Partnumber Weditrade

BGCKRSE-R350120-0100
BGCKRSE-R380240-0100
BGCKRSE-R440320-0100
BGCKRSE-R560500-0100



**Caratteristiche dimensionali / Dimensional specifications /
Caractéristiques dimensionnelles / Características dimensionales /
Abmessungseigenschaften / Características dimensionais**



Misura Measurement Mesure Medida Maß Medidas	U.M.	Tolleranza Tolerances Tolerances Tolerancias Abweichungen Tolerâncias	Dati / Data / Valeurs / Datos / Daten / Dados				
			120x3,5	240x3,8	320x4,4	500x5,6	650x5,6
A	mm	± 5%	118	238	318	496	643
B	mm	± 0,3%	3,4	4,0	4,4	5,5	5,5
C	mm		6,5	8,5	8,5	12,5	12,4
D	mm	± 0,2%	2,3	3,0	3,2	3,9	3,9
E	mm		3,3	4,4	4,4	4,5	4,5
F	mm		2,0	2,9	3,0	3,0	3,3
G	mm		1,3	1,9	1,9	2,1	2,1





Caratteristiche tecniche / Technical Characteristics / Caractéristiques techniques / Características técnicas / Technische Merkmale / Características técnicas

	Metodo / Method / Methode / Método / Methode / Método SAPISELCO	U.M.	3,5	3,8	4,4	5,6
	MAF / 06	daN	70 ÷ 100	135 ÷ 200	155 ÷ 250	275 ÷ 350
	MAF / 02-b	°C	-40 , -30			
	-	°C	85			
	MAF / 05 (UL 94)	-	HB			

1 daN=1 kg