

Spachtel- dichtingsmassa type LG

met spatel, drukdicht tot en met 1.5 bar



Toepassing

- Dichtmassa voor het afdichten van kabeldoorvoeringen, speciaal voor krimp muurdoorvoering type SHE
- Binnen, buiten, boven- en ondergronds

Eigenschappen

- Halogeenvrije twee-componenten polyurethaanhars
- Perfecte hechting op metaal, kunststoffen (PVC, XLPE [VPE] en PE), beton, kunst- en natuursteen
- Na uitharden zacht elastisch
- Gas- en waterdicht tot en met 1.5 bar
- Mechanisch verwijderbaar
- Milieuvriendelijk
- Perfecte thermodynamische eigenschappen
- Verpakt in praktische twee-kamerverpakking

Opslagcondities

- Bij omgevingstemperaturen van +5 tot en met +25 °C, houdbaarheid 20 maanden

Opmerking

- Voor het centreren van de kabel adviseren wij onze kabelcentrering type KZ gemaakt van PE schuim

Levering

- Spachtel- dichtmassa type LG
- Spatel

Technische data

Eigenschappen	Waarde
Harscomponenten	
Vlampunt in open blik	> 200 °C
Reactiemiddel	
Vlampunt in open blik	> 200 °C
Verwerkingstijd (potlife), bij 250 ml	
20 °C	15 min
35 °C	12 min
Max. reactietemperatuur (250 ml/20 °C)	60 °C
Dichtheid	1.1 g/cm ³
Hardheid	80 Shore A

Type	Inhoud ml	Art. Nr.
LG 250	250	125198
LG 500	500	125199

Grotere hoeveelheden in blikken op aanvraag.

Kabelcentrering type KZ

voor spachtel- dichtingsmassa



Toepassing

- Voor het centreren van kabels

Materiaal

- Polyethyleen schuim

Type	Diameter mm	Lengte mm	Art. Nr.
KZ 20	20	1000	143490
KZ 30	30	1000	143491
KZ 40	40	1000	143492